



Полиуретановый клей ПУ-501

**Влагоотверждаемый
однокомпонентный реактивный клей
на основе полиуретана. Склеивание
с силовым замыканием с
высочайшими значениями
прочности. Высокая
температуростойкость согласно
WATT 91 и водостойкость согласно
D4 DIN / EN 204**

Область применения

- склеивание окон и дверей, лестниц, склеивание слоистых плит для внутреннего и внешнего применения (снаружи с защитным покрытием).
- Склеивание минеральных строительных материалов, керамических материалов, бетонных материалов и твердых пен

Перед применением обязательно прочитайте и соблюдайте предупреждение на бутылке

Подготовительные работы

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Перед склеиванием необходимо: с пластмассовых поверхностей удалить разделительные слои.

Переработка

- Одностороннее нанесение достаточно на малопористую поверхность с помощью шпателя или ручных вальцов.
- Соединить детали подлежащие склеиванию.
- Благодаря влиянию влажности (из воздуха или материалов) клей отверждается и становится полутвердым продуктом, стойким по отношению к воде и растворителям. Подвод влажности путем мелкого распыления (приб. 20 г/м²) или повышение температуры (от 50 до 70° C) ускоряет образование полимерной сетки.

- Процесс схватывания осуществляется под прессом, давление которого должно быть достаточным для хорошего контакта склеиваемых поверхностей. Необходимое давление зависит от типа и величины деталей. Пригонка швов должна быть точной. При склеивании слоистой древесины или склеивании стыков прессовое давление не должно быть ниже **0,6 Н/мм²**. Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем прочнее склейка.

Свойства клея

Основа: изоцианат

Плотность (20° C):
приб. 1,13 г/см³

Консистенция: средне-вязкий

Температура переработки:
идеальная температура +20° C
Не перерабатывать при температуре ниже +5° C.

Влажность древесины:
идеальная 8-10% при внутреннем применении
идеальная 10-12% при оконном применении

Расход: 100-200 г/м² в зависимости от структуры материала

Время открытой выдержки:
См. таблицу

Время прессования:
См. таблицу

Время дополнительного склеивания:
См. таблицу

Окончательная прочность:
после 24 часов при достаточном доступе влаги

Цвет: желтовато-коричневый

Маркировка: подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат (см. паспорт безопасности)



Полиуретановый клей ПУ-501

Продукт №	Вязкость mPa.s	Время открытой выдержки (20° C)	Время прессования (20° C)	Время склеивания		Время дополнительного склеивания
				(40° C)	(60° C)	
501.0	8.000	20-25 мин	60 мин	30 мин	10 мин	2-3 часа
501.3	8.000	40-45 мин	2-2,5 часа	ок. 1 часа	25 мин	3-4 часа
501.6	7.000	65-70 мин	6-7 часов	2-3 часа	1-2 часа	1 день
501.8	8.000	ок. 8 мин	30 мин	15 мин	7 мин	1 час

Очистка

- Выступающий клей сразу удалить с помощью КЛЕЙБЕРИТ Очистителем С 820.0
- Инструменты сразу после использования очистить КЛЕЙБЕРИТ Очистителем С 820.0
Прореагировавший клей может быть удален только механическим путем.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ ПУР-клей 501:

Жестяная канистра 6 кг нетто
Жестяная канистра 32 кг нетто
Жестяная бочка 220 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0:

Жестяная канистра 4,5 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 501 хранится в воздухонепроницаемой закрытой упаковке при температуре +20° C ок. 9 месяцев. Хранить в сухом прохладном помещении, защищать от влаги. Вскрытые упаковки израсходовать в течение короткого промежутка времени. КЛЕЙБЕРИТ ПУ-клей 501 морозоустойчив.

По состоянию на 0908 ав, заменяет предыдущие редакции

Уничтожение отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.