

Klüberthop TH 01 Component B

Отверждающий компонент В для лаков скольжения серии Klüberthop TP-1310, 1310 N, 1300 & 1300 N A/B



Преимущества использования

- Бесцветный
- Не содержит растворителей

Описание

Klüberthop TH 01 компонент В – это отвердитель на основе алифатического полиизоцианата.

Применение

Эластомерные уплотнители, уплотняющие кольца и автомобильные профили.

Указания по применению

Klüberthop TH 01 компонент В – это высоковязкий материал. Для введения в низковязкие лаки скольжения рекомендуется перемешивание до однородного состояния с помощью электрической мешалки минимум при 150 об/мин приблизительно 5-10 минут. Если нет соответствующей мешалки, для приготовления небольшого количества до 1 л рекомендуется добавление всего количества отверждающего вещества на 1/3 лака скольжения компонента А. После детального перемешивания обоих компонентов ручной мешалкой можно добавить оставшиеся 2/3 компонента А. Этот метод подходит при ручном перемешивании только для небольших количеств и может, в зависимости от обстоятельств, негативно воздействовать

на жизнеспособность готового продукта. Предварительное разбавление отвердителя возможно с помощью растворителей. Подходящий растворитель – это, например, метилпропилацетат или бутилацетат. Здесь следует принять во внимание, что пропорции смешивания Klüberthop TH 01 компонент В к лаку скольжения должны быть подобраны соответствующим образом в зависимости от количества добавляемого растворителя. Соотношение компонентов смеси к лаку скольжения можно узнать в разделе информация о продукте. Продукт всегда следует хранить в закрытой оригинальной упаковке. При несоблюдении этого требования может произойти реакция с влажностью воздуха, что приведет к застыванию продукта.

Паспорт безопасности

Паспорт безопасности можно запросить на нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить его у Вашего контактного лица компании Klüber Lubrication.

Упаковка	Klüberthop TH 01 Komponente B
бутылка, 1 л	+
бутылка, 100 мл	+

Информация о продукте	Klüberthop TH 01 Komponente B
Артикульный номер	099148
Нижний уровень рабочей температуры	-40 °C / -40 °F
Цвет	бесцветный
Верхний уровень рабочей температуры	180 °C / 356 °F
Плотность, DIN EN ISO 2811 ч.3, 20°C	прибл. 1,17 г/см³
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, верхний уровень значения	3 600 мПа·сек



Klüber Top TH 01 Component B

Отверждающий компонент В для лаков скольжения серии Klüber Top TP-1310, 1310 N, 1300 & 1300 N A/B

Информация о продукте	Klüber Top TH 01 Komponente B
Вязкость сдвига при 25°C, скорость сдвига 300 с-1, прибор: ротационный вискозиметр, нижний уровень значения	2 000 мПа·сек
Устойчивость к воздействию смеси этанола и воды (1:1), длительность воздействия 1 ч	устойчивый
Устойчивость к воздействию FAM- тестового топлива, DIN 51604, длительность воздействия 10 мин	устойчивый
Устойчивость к воздействию консерванта глянцевых поверхностей (коммерческий продукт), длительность воздействия 22 ч	устойчивый
Устойчивость к воздействию изопропанола, длительность воздействия 1 ч	устойчивый
Устойчивость к воздействию очистителя стёкол (коммерческий продукт), длительность воздействия 1 ч	устойчивый
Устойчивость к воздействию специального шампуня (коммерческий продукт), длительность воздействия 22 ч	устойчивый
Устойчивость к воздействию уайт-спирита (145/200), длительность воздействия 1 ч	устойчивый
Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой таре в сухом месте без замораживания	12 мес.

Klüber Lubrication – your global specialist

Инновации в мире трибологии – наша страсть. Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с клиентами тесный личный контакт, помогают им добиться успеха во всем мире, во всех отраслях промышленности и во всех сегментах рынка. Благодаря смелым техническим решениям наш опытный и компетентный персонал вот уже более 80 лет производит высокоэффективные смазочные материалы, отвечающие постоянно повышающимся современным требованиям.

ООО "Клүбер Лубрикешн"
Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 6, офис 5-12
Тел. +7 (499) 418-00-33, www.klueber.ru

Данный информационный листок предназначен для технического подготовленного читателя и содержит информацию о возможном применении продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает пользователя от необходимости проводить предварительные испытания с выбранным продуктом. Указаны ориентировочные значения показателей, зависящие от состава смазочного материала, предполагаемой цели использования и метода нанесения. В зависимости от характера механико-динамической и химической нагрузки, температуры, времени эксплуатации и давления характеристики смазочных материалов могут изменяться. Эти изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали. Мы рекомендуем Вам связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваш конкретный случай. По возможности мы с удовольствием предоставим Вам образец продукта для испытаний. Мы постоянно работаем над улучшением нашей продукции, поэтому компания Klüber Lubrication оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления изменить все технические характеристики, содержащиеся в данном информационном листке.

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München SE & Co. KG, с указанием источника и передачей копии документа.