



КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Дата: 26/03/20

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	(Стирол) акрилат
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание
Плотность	Ок. 1,50 г / мл
Сухой остаток	Ок. 77%
Открытое время	Макс. 30 мин
Время высыхания	Ок. 12 часов (23°C и 50% R.H.)
Расход (*)	Ок. 400-600 г/м ² : в зависимости от типа поверхности и используемых инструментов
Термостойкость	От -20°C до +80°C **
Температура применения	От 5°C до 30°C

* Эти значения могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип подложки. ** Эта информация относится к полностью отвержденному продукту.

Описание продукта:

Клей для напольных покрытий 26А - это готовый универсальный дисперсионный клей с синтетическими смолами для внутренних работ.

Характеристики:

- Легко в использовании
- Профессиональное качество
- Высокая прочность сцепления
- Долго открытое время
- Эластичный клеевой слой

Области применения:

- Склеивание всех видов напольных покрытий.
- Склеивание ковров с пенопластовой основой и без нее.
- Склеивание линолеума.

Упаковка и цвет:

Цвет: светло-коричневый: 1 кг. (104455); 5 кг. (107642), 15 кг. (107643)

Хранение:

Минимум 24 месяца в неоткрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от + 5°C до + 25 °C.

Поверхности:

Поверхности: пористые основания, такие как бетон и дерево.

Характер: клей следует наносить на жесткую, чистую, постоянно сухую, очищенную от пыли и жира поверхность, на которой нет свободных частей, краски, воска, масла или других загряз-

нений. Неровности, такие как оставшееся бетонирование и остатки старого клея могут отрицательно повлиять на адгезию. Их предпочтительно удалять механическим способом, например, шлифовкой или пескоструйной обработкой.

Подготовка поверхности: предварительная обработка не требуется. Мы рекомендуем предварительное испытание на адгезию к любой поверхности.

Способ применения:

Метод нанесения: Нанести клей с помощью шпателя (В1 для винила/ПВХ и В2 для ковров с вретисцем или синтетической подложкой) на подложку. Не наносите больше клея на поверхность, так как его можно обработать в течение следующих 20-30 минут.

Очистка: Перед отверждением клея его можно удалить водой с поверхностей и инструментов. Отвержденный клей можно удалить только механическим способом.

Ремонт: из того же материала.

Меры безопасности:

Применять стандартную промышленную гигиену. Обратитесь к этикетке и паспорту безопасности для получения дополнительной информации.

Примечания:

Leed регулирование: Клей для напольных покрытий 26А соответствует требованиям LEED. Материалы с низким уровнем выбросов: клеи и герметики. SCAQMD правило 1168. Соответствует USGBC LEED 2009 Кредит 4.1: Материалы с низким уровнем выбросов - Клеи и



КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Дата: 26/03/20**Страницы: 2 из 2**

герметики, касающиеся содержания ЛОС. VOS level <50 г / л.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.