



# Силиконовый клей-герметик для аквариумов

Страницы: 1 из 2

**Технические данные:**

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки	Ок. 7 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
Скорость отверждения	2 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А	25±5
Плотность	1,03 г/см <sup>3</sup>
Максимальная деформация	25%
Термостойкость	От – 60 °C до +200 °C
Упругое восстановление	>90%
Модуль упругости	0,48 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Прочность на отрыв	2,00 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Удлинение до разрыва	800% (DIN 53504)

**Описание продукта:**

Silirub AQ – высококачественный, эластичный, однокомпонентный шовный клей/герметик на основе силикона для сборки аквариумов и террариумов.

**Хранение:**

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

**Характеристики:**

- Очень легкое нанесение.
- Стойкость цвета, УФ-стойкость.
- Остается эластичным после полимеризации.
- Очень хорошая адгезия ко многим материалам.
- Абсолютно нейтрален после полимеризации.

**Поверхности:**

Типы: Стекло.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Химической подготовки не требуется.

Мы рекомендуем перед применением клея проводить собственные тесты на совместимость.

**Инструкция по применению:**

Метод: выдавливающий пистолет.

Температура применения: от +1 °C до +30 °C.

Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.

Выравнивание: мыльным раствором до образования поверхностной пленки.

Ремонт: с помощью Silirub AQ.

**Области применения:**

- Сборка и ремонт стеклянных аквариумов и террариумов.
- Склейивание стеклянных изделий и конструкций.

**Упаковка:**

Цвет: прозрачный, черный.

Упаковка: туба 310 мл.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание



# Силиконовый клей-герметик для аквариумов

**Страницы:** 2 из 2**Рекомендации по безопасности:**

Стандартная промышленная техника безопасности.

**Замечания:**

Несмотря на то, что Silirub AQ является уксусным силиконовым герметиком, продукт не ядовит для животных после полимеризации. Таким образом, с его помощью можно собирать любые типы аквариумов и заселять их любыми видами рыб.

Подходит только для аквариумов, построенных в соответствии с DIN 32622: максимальный размер до 200x60x60 см, с использованием стекла достаточной толщины.

Во избежание выгибания стекла используйте достаточную поддержку.

Минимальная толщина kleевого шва должна составлять 1 мм.

Не заполняйте аквариум водой до полной полимеризации герметика.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание